

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

NEOBOND SILICONE*Keo trám Silicon trung tính chất lượng cao***ĐÓNG GÓI****300ml****ĐỊNH MỨC**

10 m . / ống
(kích thước 5x5
mm.)

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng thi công ở nhiệt độ bình thường với mùi nhẹ
- Khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tuyệt vời
- Khả năng chống hóa chất tuyệt vời
- Độ đàn hồi tuyệt vời và khả năng chống muối
- Nhiệt độ làm việc từ -50 đến 150 °C
- Liên kết với nhiều vật liệu khác nhau, tuy nhiên, nên sử dụng lớp lót để có kết quả tốt nhất

MÔ TẢ

NEOBOND SILICONE là keo thương phẩm 1 thành phần, mô đun đàn hồi cao, trung tính sử dụng cho nhiều mục đích kết nối. Khi đun ra khỏi vôi, nó phản ứng với độ ẩm trong khí quyển và đóng rắn ở nhiệt độ thông thường.

ỨNG DỤNG

Để có hiệu quả, bề mặt của phôi phải được làm sạch, khô hoàn toàn và phủ kín bằng silicon NEOBOND trên bề mặt phôi. Keo sẽ khô và có thể chạm vào trong 30 phút và khô hoàn toàn trong vòng 24 giờ.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 1 °C đến 25 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Thời gian kháng bám	:	Tối đa 15' ở 23 độ C
Độ dốc @ 23 °C	:	Tối đa 3mm
Màu sắc	:	Trong suốt, trắng, xám, đen
Tốc độ đun @23c	:	20-80g
Độ bền kéo	:	Tối thiểu 1,0 MPa
Độ cứng Shore A	:	15 - 30
Độ giãn dài khi đứt	:	Tối thiểu 300%
Độ bền kéo cắt của keo dính	:	Tối thiểu 0,5 MPa
Điều kiện bảo dưỡng	:	23 ± 2 °C
Độ ẩm	:	50 ± 5% 7 ngày