

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

NEOBOND FAST SILICONE*Keo trám Silicon đông cứng nhanh***ĐÓNG GÓI****300ml****ĐỊNH MỨC**

10 m . / ống
(kích thước 5x5
mm.)

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng thi công ở nhiệt độ bình thường
- Khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tuyệt vời
- Khả năng kháng hóa chất tuyệt vời
- Không khuyến khích sử dụng cho các vật liệu kiềm như đá vôi, đá cẩm thạch, bê tông và vữa.
- Độ đàn hồi tuyệt vời
- Nhiệt độ làm việc là -50 đến 150 °C
- Không khuyến khích dùng cho bề mặt kim loại
- Liên kết với nhiều vật liệu khác nhau, tuy nhiên, nên sử dụng lớp lót để có kết quả tốt nhất.

MÔ TẢ

NEOBOND FAST SILICONE là keo 1 thành phần, mô đun cao với loại đóng rắn bằng axetic đa dụng. Khi ra khỏi vòi, nó phản ứng với độ ẩm trong khí quyển và đóng rắn nhanh ở nhiệt độ thông thường có tác dụng liên kết đàn hồi tuyệt vời. Sản phẩm có mùi axit axetic.

ỨNG DỤNG

Để có hiệu quả, bề mặt tiếp xúc phải sạch, khô hoàn toàn, không có bụi, dầu và được bịt kín bằng NEOBOND Keo silicone bám nhanh trên bề mặt phiêu. Keo sẽ khô và có thể chạm vào trong 30 phút và khô hoàn toàn trong vòng 24 giờ.

BẢO DƯỠNG

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 1 °C đến 25 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Mật độ g/ cm ³	:	0,99
Thời gian khô	:	Tối đa 15' ở 23 độ C
Độ dốc @ 23 °C	:	Tối đa 3mm
Màu sắc	:	Trong suốt, trắng, xám, đen, nhôm
Tốc độ đùn @23c	:	20-80g
Độ bền kéo	:	Tối thiểu 1,0 MPa
Độ cứng Shore A	:	15 - 30
Độ giãn dài khi đứt	:	Tối thiểu 300%
Độ bền kéo cắt của keo dính	:	Tối thiểu 0,5 MPa
Điều kiện bảo dưỡng	:	23 ± 2 °C
Độ ẩm	:	50 ± 5% 7 ngày