

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Acrylic Sealant*Keo trám khe, trám vá vết nứt gốc Acrylic***ĐÓNG GÓI**

300 ml.

LIỀU DÙNG10 m . / ống
kích thước 5x5 mm.**ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi tốt
- Ít co ngót
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Không hút nước
- Khả năng kháng hóa chất (hóa chất nhẹ)
- Khả năng chống thấm
- Có thể sơn được
- Thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Là chất trám trét đặc biệt, 100% polyme acrylic ứng dụng đa mục đích với độ bám dính và độ đàn hồi tốt, ít co ngót, độ bền cao, khả năng chống chịu thời tiết, khả năng chống thấm và khả năng chống hóa chất (hóa chất nhẹ). Dễ sử dụng, có thể sơn và cũng chứa chất bảo vệ chống vi khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ra vết bẩn. Có thể sử dụng trên nhiều loại bề mặt khác nhau và được thiết kế để bịt kín khe hở bên trong và bên ngoài giữa gỗ, bê tông, gạch, vách thạch cao, cũng lý tưởng để bịt kín các đường nứt và mối nối tường, sàn, các khu vực cửa sổ, cửa ra vào, v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cắt vôi theo kích thước mong muốn và lắp hộp vào súng bắn keo
2. Trám keo **BESBOND Acrylic Sealant** vào khu vực mong muốn
3. Sử dụng miếng bọt biển hoặc vải ẩm lau bề mặt để có bề mặt nhẵn mịn
4. Tháo rời keo từ súng bắn keo và sử dụng giấy bạc hoặc giấy nhựa để đóng vôi phun
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng xà phòng và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.

Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 1 °C đến 25 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Keo sệt
Màu sắc	:	Trắng, Nâu, Sỏi, Phong, Anh đào
Hàm lượng chất không bay hơi	:	82 ± 2%
độ pH	:	8.0 - 10.0
Tỉ trọng	:	1,6 - 1,8g / cm ³
Thời gian bắt đầu ninh kết	:	15 - 30 phút (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian khô hoàn toàn	:	7 ngày (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Độ giãn dài khi đứt	:	100% (ASTM D412)
Độ bền kéo	:	0,5N/mm ² (ASTM D412)
Độ bám dính	:	0,9N/mm ² (ASTM D4541)