

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND HB SEALANT*Keo trám khe gốc lai chất lượng cao***ĐÓNG GÓI**

300 ml.

ĐỊNH MỨC10 m . / ống
kích thước 5x5 mm.**ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi tốt
- Ít co ngót
- Khả năng chống chịu thời tiết tốt
- Không Hấp thụ nước
- Khả năng chịu hóa chất (hóa chất nhẹ)
- Chống thấm
- Có thể sơn được
- Thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Thân thiện với môi trường do không chứa dung môi hoặc isocyanate. Mang cả hai đặc tính từ keo silicon và urethane. Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời và độ đàn hồi cao với mọi môi trường bên ngoài. Bám dính rất tốt vào hầu hết các vật liệu. Có thể sơn bằng nhiều loại sơn khác nhau. Tiếp xúc liên tục ở nhiệt độ -10 °C đến 70 °C

ỨNG DỤNG

1. Làm sạch và làm khô bề mặt, không bám bụi, vết dầu, vữa vụn và các vật liệu phủ khác.
2. Cắt vôi theo kích thước mong muốn và lắp hộp vào súng bắn keo
- 3 **Trám keo BESBOND HB Sealant** vào khu vực mong muốn

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Mùi	:	Gần như không mùi
Thời gian khô	:	20 – 30 phút
Màu sắc	:	Trắng, Xám
Trọng lượng riêng	:	1,49 ± 0,01
Thời gian bảo dưỡng đầy đủ	:	7 ngày – 14 ngày
Độ cứng Shore A	:	30 - 35
Độ bền kéo	:	15 – 20kgf/cm3
Độ giãn dài	:	400 – 500%
Khả năng chịu chuyển vị	:	<u>+50%</u>
Không ô nhiễm	:	Rất tốt
Chống tia UV	:	Rất tốt
Kháng khuẩn	:	Rất tốt