

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Nail Adhesive*Keo dán vách ngăn, kết dính đa dụng bám dính cao***ĐÓNG GÓI**

300 ml.

ĐỊNH MỨC10 m . / ống
(kích thước 6 mm.)**ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Độ bám dính cao
- Ít co ngót
- Nhanh khô
- Ít mùi
- Hấp thụ nước thấp
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Dính trên nhiều chất nền
- Thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Là loại keo dán xây dựng được pha chế đặc biệt để lắp đặt và sửa chữa vách thạch cao nội thất và các điểm bất thường của kết cấu. Dễ sử dụng, độ bám dính cao, độ bền lâu và giữ được lâu dài, chống chịu thời tiết, chống nước, chịu nhiệt độ và là chất kết dính thân thiện với môi trường nên phù hợp với gia đình, trường học và khu vực công cộng và cũng chứa chất bảo vệ chống vi khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ô. Có thể sử dụng trên nhiều loại bề mặt và được thiết kế để kết dính tất cả các vật liệu xây dựng thông thường, bao gồm tấm ốp, ván bần, vách thạch cao, ván ép, foam cứng, ván sợi mật độ trung bình (MDF) v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cắt vòi phun theo kích thước mong muốn và lắp hộp mực vào súng bắn keo
2. Đùn keo dán **BESBOND Nail adhesive** lên vật liệu. Nhắc ra trong 2-4 phút, sau đó ấn lại vào vị trí
3. Điều chỉnh mức vật liệu cần thiết.
4. Để khô mà không di chuyển ít nhất 10-12 giờ và nó sẽ đông cứng hoàn toàn trong vòng 7 ngày.
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng xà phòng và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Bột trắng
độ pH	:	7.0 - 9.0
Tỉ trọng	:	1,1 - 1,3g / cm3
Thời gian khô hoàn toàn	:	7 ngày (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Độ giãn dài khi đứt	:	200% (ASTM D412)
Độ bền kéo	:	5,0N/mm2 (ASTM D412)
Độ bám dính	:	2,5N/mm2 (ASTM D4541)