

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Ceramic Tile*Keo dán gạch, đá trộn sẵn một thành phần chất lượng cao***ĐÓNG GÓI**

1 KG

LIỀU DÙNG1.5kg/m²/1mm**ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Độ bền liên kết cao
- Độ bền lâu dài
- Bám dính trên nhiều chất nền
- Hấp thụ nước thấp
- Độ co ngót thấp
- Ít mùi
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Làm sạch bằng nước

MÔ TẢ

Đây là keo dán gạch gốc nước pha sẵn với công thức đặc biệt sử dụng nguyên liệu thô đặc biệt như cao su co-polymer acrylic, chất độn và chất kỵ nước. Khi đóng rắn hoàn toàn, nó có độ bám dính tốt, không bong tróc, không chảy xệ, không co ngót, độ hút nước thấp, độ bền lâu, khả năng chống chịu thời tiết. Nó phù hợp với gạch men, đá cả đá tự nhiên và đá nhân tạo. Nó có thể được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, gạch ốp tường và sàn với độ bám dính cao và độ bền kéo cao, dễ thi công, không chứa dung môi, ít mùi, an toàn và cũng chứa chất bảo vệ kháng khuẩn để ức chế sự phát triển của vết bẩn gây ra nấm mốc.

THI CÔNG

1. Sử dụng trực tiếp, không cần điều chỉnh bằng nước
2. Áp dụng keo dán lên bề mặt khô và sạch bằng bay, ấn chặt bề mặt
3. Trộn thêm vữa với bề mặt lỗm.
4. Đặt gạch lên keo ướt, dùng búa chuyên dùng để cố định gạch
5. Điều chỉnh gạch, đồng thời kiểm tra độ phủ để đảm bảo phủ hoàn toàn
6. Để khô khoảng 48 giờ trước khi bắt đầu chà ron và nó sẽ khô hoàn toàn trong vòng 7-14 ngày

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Về bề ngoài	:	Matic trắng
độ pH	:	8.0 - 10.0
Tỉ trọng	:	1,5 - 1,7g / cm ³
Thời gian mở	:	25 phút (ANSI A118.1)
Thời gian điều chỉnh	:	40 phút (ANSI A118.1)
Độ trượt	:	0mm. (ISO 13007-2)
Độ bám dính	:	2,0N/mm ² (ASTM D4541)