

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Cement Water Plug

Hợp chất ngăn nước đông cứng nhanh



ĐÓNG GÓI

1 kilôgam

ĐỊNH MỨC

1 kg . / Thể tích 600
cm³



ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng sử dụng với nước pha trộn
- Đông cứng rất nhanh trong vòng 3-5 phút.
- Ngăn chặn dòng nước chảy nhanh chóng và hiệu quả
- Có thể thi công dưới nước
- Độ bám dính tốt với các bề mặt khoáng
- Cường độ cao và sớm
- Không nứt và không co ngót
- Không độc hại

MÔ TẢ

Là hợp chất vữa đông kết cực nhanh, chống rò rỉ nước mang lại khả năng bảo vệ tức thời và lâu dài. Dễ sử dụng vì chỉ cần thêm nước, Ninh kết trong vài giây mà không bị co ngót. Hiệu quả hoàn toàn trong vòng 3-5 phút, nở ra khi đông cứng để khóa chặt nước chảy ngay cả dưới áp suất nước liên tục, có thể được thi công được dưới nước. Sản phẩm khi thi công sẽ ngay lập tức ngăn nước chảy hoặc rò rỉ qua các lỗ hoặc vết nứt trên tường bê tông hoặc tường xây, hồ bơi, các kết cấu chứa nước, đường hầm, ao, kênh nước và cống rãnh.

ỨNG DỤNG

1. Cắt ít nhất các vết nứt hoặc lỗ 2 cm. về độ sâu và chiều rộng, luôn cắt vuông hoặc cắt lõm nếu có thể, bề mặt phải sạch sẽ, có cấu trúc chắc chắn và ướt hoàn toàn trước khi thi công
2. Trộn đều và nhanh bột và nước theo tỷ lệ khuyến nghị bằng tay đeo găng hoặc bay, chỉ nên trộn đủ lượng có thể sử dụng trong 3 phút.
3. Vo tròn vữa bằng tay đeo găng tay, giữ nó trong tay hoặc trên bay sau đó ấn chặt vào các vết nứt đã chuẩn bị và giữ nguyên (không vặn) cho đến khi cứng lại
4. Giữ bề mặt sản phẩm ẩm trong 15 phút và cắt tỉa cẩn thận bề mặt xung quanh bằng phẳng
5. Vệ sinh dụng cụ và thiết bị ngay sau khi sử dụng bằng nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 1 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Xi măng đặc biệt
Ngoại quan	:	Bột màu xám
Tỉ trọng	:	1,8 - 2,0g / cm ³
Tỷ lệ pha trộn	:	Water Plug/Nước 1 kg/ 230 g. (100/23 phần theo trọng lượng)

Thời gian đông kết (ASTM C191) (phút : giây)		Cường độ nén (ASTM C109) (N/mm ²)				
Ban đầu	Sau cùng	10 phút	30 phút	1 giờ .	1 ngày	7 ngày
1 : 50	3 : 40	6.0	7.7	9.3	16.8	29.2

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì sản phẩm thường được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì nhưng chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu đã cho mà không cần thông báo .