

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Repair Mortar

Vữa sửa chữa kết cấu và bề mặt bê tông



ĐÓNG GÓI

20 kg

ĐỊNH MỨC

20 kg /m²/10mm .

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng thi công bằng bay
- Cài đặt nhanh
- Độ bám dính cao
- Không co ngót và không bám bụi
- Tính lưu biến cao
- Độ dày thi công 5-60 mm.
- Có thể để lộ thiên hoặc sơn phủ
- An toàn và không độc hại

MÔ TẢ

Vữa sửa chữa BESBOND là vữa xi măng cải tiến polyme một thành phần, có độ trương nở cao, có chứa Silica Fume. Vữa sửa chữa BESBOND đông cứng để tạo ra vữa không thấm nước. Do khả năng bám dính tốt, vữa Besbond repair mortar có thể thi công thành lớp dày lên bề mặt đứng hoặc bề mặt ngang mà không bị chảy xệ .

THI CÔNG

1. Bề mặt phải có cấu trúc vững chắc, không có bụi bẩn, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Thi công lót bằng **chất kết dính BESBOND** và để khô trong 1-2 giờ
3. Trộn 3,00 – 3,20 lít nước sạch cho mỗi bao 20 kg tùy theo độ đậm đặc mong muốn
Nước : Bột = 1 : 6,3 – 6,6 phần theo khối lượng = 1 : 5,5 – 5,8 phần theo thể tích
4. Khuấy đều và để yên trong vài phút để loại bỏ bọt khí trước khi sử dụng
5. Thi công 1-2 lớp trên bề mặt mong muốn bằng bay, lớp thứ 2 có thể thực hiện sau 2-3 giờ
6. Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Xi măng đặc biệt + silicafume
Ngoại quan	:	Màu xám bê tông
Tỉ trọng	:	Khô 1,15 kg/lít (tỷ trọng của bột) Máy trộn 1,67 kg/lít (tỷ trọng sau khi trộn)
Tỷ lệ pha trộn	:	3,00 – 3,20 lít nước sạch cho 20 kg
Thời gian sử dụng	:	20 phút (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh)
Thời gian thi công tiếp theo	:	2 - 3 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)

Độ bền cơ học		Cường độ bám dính
1 ngày	10MPa	> 1,5 N/mm ²
28 ngày	25MPa	

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì sản phẩm thường được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì nhưng chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu đã cho mà không cần thông báo .