

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND PU Foam
Foam trương nở sửa chữa Polyurethane**ĐÓNG GÓI**

550ml.

750 ml.

ĐẶC TRƯNG

- Đông cứng do độ ẩm không khí
- Thời gian đông cứng trong vòng 15 phút
- Không chứa CFC, thân thiện với môi trường
- Khả năng chống nước, dầu, axit, dung môi tuyệt vời
- Độ bám dính cao
- Loại bỏ rung động, giảm tiếng ồn

MÔ TẢ

Bọt trương nở **BESBOND PU-FOAM** dễ dàng được bơm, bịt kín và lấp đầy các khe hở, vết nứt trong kết cấu và đông kết khi tiếp xúc với độ ẩm không khí. **BESBOND PU-FOAM** đảm bảo các vết nứt hoặc lỗ hở được bịt kín hoàn toàn, tránh rung động và tiếng ồn từ bên ngoài.

ỨNG DỤNG

1. Làm sạch bề mặt để loại bỏ bụi bẩn, vết dầu mỡ và rác nước lên bề mặt để PU-FOAM có thể phát huy hết tác dụng.
2. Gắn chặt đầu gắn ở bên hông bình xịt vào vòi phun. Lắc bình xịt khoảng 20 lần trước khi xịt.
3. Có thể sử dụng cả dạng bình xịt và dạng bình tiêm đảo ngược
4. Sau khi phun PU-FOAM, đợi PU-FOAM nở ra và đông cứng trong khoảng 30 phút (đông cứng hoàn toàn sau 24 giờ).
5. Có thể sử dụng máy cắt để cắt xỏ theo ý muốn
6. Sau khi sử dụng xong. Lau sạch vòi phun. và phun bóng đèn bằng nước ấm. Hoặc dung dịch vệ sinh FOAM để tránh bọt bên trong bình bị cứng lại.

BẢO QUẢN

Bảo quản giống như các bình chứa áp suất khác, tránh xa các chất oxy hóa, cao su, nhựa, nhôm và kim loại nhẹ. Đảm bảo thông gió tốt ở sàn nhà.

Nhiệt độ bảo quản lý tưởng là 5-25 °C. Bảo quản sản phẩm không sử dụng tránh đông lạnh. Bảo quản theo chiều thẳng đứng. Tránh xa thực phẩm, đồ uống và thức ăn cho động vật, Để xa tầm tay trẻ em.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Nhiệt độ làm việc	:	Trên 5 °C
Ngoại quan	:	Màu vàng
Thời gian ninh kết	:	10 – 15 phút. (ở 20 °C, 60%RH)
Thời gian cắt	:	40 – 60 phút. (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian bảo dưỡng đầy đủ	:	24 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Khả năng trương nở	:	20 - 25 (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Khả năng sơn	:	Có thể sơn sau khi đã khô hoàn toàn
Tuổi thọ lưu trữ	:	12 Tháng (ở nơi mát mẻ khoảng 20 °C)