

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Super Flex 1K*Hợp chất chống thấm gốc xi măng 1 thành phần***ĐÓNG GÓI**

4kg

20kg

ĐỊNH MỨC0,5 kg ./m²/lớp
(độ dày 0.5mm/lớp)**ĐẶC TRƯNG**

- Độ bám dính tốt
- Tính linh hoạt tốt
- Chống thấm nước tốt
- Không/ rất ít hấp thụ nước
- Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời
- Có thể sơn phủ hoặc lát gạch
- Có chứa chất kháng khuẩn
- An toàn và không độc hại

MÔ TẢ

Là hợp chất chống thấm tạo màng gốc xi măng một thành phần. Được trộn với nước theo tỷ lệ nhất định sẽ hình thành màng chống thấm lý tưởng cho các mục đích chống thấm ở những khu vực ẩm ướt như phòng tắm, sân thượng, ban công, mái bê tông có lớp bảo vệ. Nó có độ bám dính cao và linh hoạt, liên kết với nhiều bề mặt khác nhau như bê tông, vữa trát, tấm fibro xi măng hoặc tấm ngăn. An toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường, đồng thời có khả năng bảo vệ chống vi khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ố.

ỨNG DỤNG

1. Bề mặt phải có cấu trúc vững chắc, không có bụi bẩn, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Bảo hòa bề mặt bằng cách phun một ít nước vào khu vực mong muốn và tường ranh giới lên đến 10-20 cm so với mặt đất.
3. Trộn 20 kg BESBOND Super Flex 1K với 6,5 - 7 lít nước sạch bằng máy trộn tốc độ thấp 300-500 vòng/phút và trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất
4. Để hỗn hợp sau khi trộn trong vài phút trước khi sử dụng
5. Thi công lớp đầu tiên lên bề mặt mong muốn bằng cọ hoặc rulo, để khô trong 2-4 giờ trước khi thi công lớp thứ hai. (nên áp dụng tối thiểu 2 lớp)
6. Đối với các góc được gia cố, hãy đặt và ấn bằng lưới sợi thủy tinh lên lớp BESBOND Super Flex 1K đầu tiên, để khô trong 2-4 giờ trước khi phủ lớp thứ hai.
7. Để khô ít nhất 3 ngày trước khi lát gạch

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 1 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Xi măng đặc biệt
Ngoại quan	:	Bột màu xám
Tỉ trọng	:	1,4 - 1,6g / cm ³
Tỷ lệ pha trộn	:	20 kg Super Flex 1K với 6,5 - 7 lít nước sạch
	:	4 kg Super Flex 1K với 1,3 - 1,4 lít nước sạch
Thời gian thi công sau trộn	:	30 phút (Tùy thuộc điều kiện môi trường xung quanh)
Thời gian phủ lớp 2	:	2 - 4 giờ (Tùy thuộc điều kiện môi trường và độ dày)
Độ giãn dài khi đứt	:	3% (ASTM D412)
Độ bền kéo	:	1,5N/mm ² (ASTM D412)
Độ bám dính	:	1,0N/mm ² (ASTM D4541)
Hấp thụ nước ở 30 phút.	:	0,10g (EN 12808-5)
240 phút.	:	0,30g (EN 12808-5)

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì sản phẩm thường được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì nhưng chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu đã cho mà không cần thông báo.