

Product Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Acrylic Polymer Waterproofing*Hợp chất chống thấm cơ giãn Acrylic polymer gốc nước một thành phần***ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi cao
- Khả năng vá vết nứt
- Thi công trên nhiều bề mặt
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Khả năng chịu hóa chất (hóa chất nhẹ)
- Sử dụng cả bên trong và lộ thiên.

MÔ TẢ

Besbond Acrylic polymer waterproofing là màng lỏng chống thấm polymer acrylic gốc nước một thành phần, sẵn sàng sử dụng, độ đàn hồi và độ giãn dài cao, khả năng chống tia UV tốt và sản phẩm có khả năng chống nấm, rêu mốc. Được sử dụng để chống thấm cho các khu vực tường, mái, các khu vực ẩm ướt, lộ thiên. Thích hợp trên nhiều bề mặt nền khác nhau như bê tông, vữa, gạch, tôn, nhựa và gỗ.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải sạch, không có bụi, dầu, mỡ và các chất bẩn khác ảnh hưởng đến độ bám dính.
2. Nên thi công lớp lót (pha loãng 15% nước) trước khi thi công lớp chống thấm Acrylic polymer để tăng độ bám dính.
3. Sử dụng trực tiếp bằng cọ hoặc rulo.
4. Thi công khoảng 2 - 4 lớp cho tường, mái và sàn, có thể sơn phủ lại sau khi lớp đầu tiên khô.
5. Để khô khoảng 7 ngày trước khi sử dụng, tùy thuộc vào độ dày và điều kiện môi trường xung quanh

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

ĐÓNG GÓI

4 kg

20kg.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT**ĐỊNH MỨC**

0,35 kg ./m2/lớp
(độ dày 0,3 mm/lớp)

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng nhớt
Màu sắc	:	Trắng, Xám, Xanh
Hàm lượng chất rắn (%)	:	>58%
độ pH	:	8.0 - 10.0
Thời gian làm việc	:	30 – 60 phút
Thời gian khô	:	02-04 giờ(Tùy vào điều kiện môi trường)
Độ giãn dài	:	>600%
Độ bền kéo	:	>1 Mpa
Độ bám dính	:	2.5 Mpa
Độ cứng Shore A	:	55
Tỷ trọng	:	1,44kg/lit