

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND SUPER Flex 2K

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng polymer 2 thành phần



ĐÓNG GÓI

4,5 kg
25kg.

ĐỊNH MỨC

0,5 kg ./m2/lớp
(độ dày 0.5mm/lớp)

ĐẶC TRƯNG

- Độ bám dính tốt
- Tính linh hoạt cao
- Khả năng chống thấm tốt
- Khả năng chống chịu thời tiết tốt
- Có thể cho lộ thiên hoặc có lớp bảo vệ
- Có thể lát gạch trực tiếp
- Không độc hại
- Sử dụng cho trong nhà và ngoài trời

MÔ TẢ

Là hợp chất chống thấm gốc xi măng tạo màng hiệu suất cao, 2 thành phần, lý tưởng để sử dụng trong các khu vực ẩm ướt trong nhà trước khi lát gạch. Nó cũng có thể được sử dụng để chống thấm cho sân thượng, ban công, mái bê tông có lớp phủ bảo vệ. Có độ bám dính cao và linh hoạt, liên kết với nhiều bề mặt nền khác nhau như bê tông, vữa trát, gạch lát hiện hữu, thạch cao, bề mặt kim loại/gỗ, tấm fibro-cement, tấm ngăn . An toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường, đồng thời cũng chứa chất bảo vệ kháng khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ố.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải có kết cấu vững chắc , không có bụi bẩn, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Trộn phần A/B = 4/1 phần theo trọng lượng và khuấy đều bằng máy trộn, tốc độ 300-500 vòng/phút.
3. Để hỗn hợp trong vài phút trước khi sử dụng
4. Thi công lớp đầu tiên lên bề mặt mong muốn bằng cọ hoặc rulo, để khô trong 2-4 giờ trước khi thi công lớp thứ hai. (nên áp dụng tối thiểu 2 lớp)
5. Đối với các góc được gia cố, đặt băng lưới sợi thủy tinh lên lớp đầu tiên và ấn bằng cọ hoặc con lăn khi nó vẫn còn ướt, để khô trong 2-4 giờ trước khi phủ lớp thứ hai.
6. Để khô trong 24 giờ trước khi sơn hoặc lát gạch.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	(A) Xi măng đặc biệt (B) Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	(A) Bột màu xám (B) Chất lỏng màu trắng sữa
Tỉ trọng	:	(A) 1,7 - 1,9 g / cm ³ (B) 1,0 - 1,1 g / cm ³
Tỷ lệ pha trộn	:	Phần A/B = 4/1 phần theo trọng lượng
Thời gian thi công	:	30 phút (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh)
Thời gian thi công lớp kế tiếp	:	2 - 4 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Độ giãn dài khi đứt	:	60% (ASTM D412)
Độ bền kéo	:	1,0N/mm ² (ASTM D412)
Độ bám dính	:	1,0N/mm ² (ASTM D4541)
Hấp thụ nước ở 30 phút.	:	0,07g (EN 12808-5)
@ 240 phút.	:	0,20g (EN 12808-5)

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trong bảng dữ liệu này được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế kinh nghiệm. Tuy nhiên, vì sản phẩm thường được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì nhưng chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu đã cho mà không cần thông báo .