

Product Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Acrylic Waterproofing*Hợp chất chống thấm siêu co giãn Acrylic gốc nước một thành phần***ĐẶC TRƯNG**

- Kháng khuẩn
- Độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi cao
- Hấp thụ nước thấp
- Khả năng chống nước
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Khả năng chịu hóa chất (hóa chất nhẹ)
- Sử dụng cả bên trong và lộ thiên.

MÔ TẢ

Là màng lỏng chống thấm đàn hồi acrylic gốc nước một thành phần được trộn sẵn để chống thấm cho các khu vực bên ngoài và bên trong trên nhiều bề mặt khác nhau. Nó được thiết kế để duy trì độ dẻo dai và đàn hồi, để lấp đầy và bịt kín các vết nứt nhỏ, cường độ bám dính cao, độ bền, khả năng chống chịu thời tiết, khả năng kháng nước tuyệt vời, kháng hóa chất nhẹ và cũng chứa chất bảo vệ kháng khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ra vết bẩn. Sản phẩm này được sử dụng để chống thấm tường, sàn mái, sàn bancon, phòng tắm trên nền bê tông, vữa xi măng, thạch cao. Với những kết cấu chứa nước như hồ bơi, ao, bể chứa nước, hiệu quả tốt nhất khi có lớp bảo vệ.

ỨNG DỤNG

1. Bề mặt phải sạch, không có bụi, dầu, mỡ và các chất bẩn khác ảnh hưởng đến độ bám dính.
2. Nên thi công lớp lót trước khi thi công lớp chống thấm Acrylic để tăng độ bám dính như lớp sơn lót bê tông, sơn lót kim loại, sơn lót gỗ (tùy theo loại bề mặt)
3. Sử dụng trực tiếp bằng cọ hoặc rulo, trường hợp muốn điều chỉnh độ đặc có thể pha loãng bằng nước sạch
4. Thi công khoảng 2 - 4 lớp cho tường, mái và sàn, có thể sơn phủ lại sau khi lớp đầu tiên khô.
5. Để khô khoảng 7 ngày trước khi sử dụng, tùy thuộc vào độ dày và điều kiện môi trường xung quanh

ĐÓNG GÓI

4 kg

10kg.

20kg.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.

Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT**ĐỊNH MỨC**

0,35 kg ./m²/lớp
(độ dày 0,3 mm/lớp)

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng nhớt
Màu sắc	:	Trắng, Xám
Thành phần không bay hơi	:	60 ± 2%
độ pH	:	9.0 - 11.0
Tỉ trọng	:	1,2 - 1,4g / cm ³
Bề mặt khô	:	15 - 30 phút (Tùy vào điều kiện môi trường)
Thời gian phủ lớp kế tiếp	:	1 - 2 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Ninh kết hoàn toàn	:	7 ngày (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Độ giãn dài khi đứt	:	600% (ASTM D412)
Độ bền kéo	:	2,0N/mm ² (ASTM D412)
Độ bám dính	:	1,7N/mm ² (ASTM D4541)
Hấp thụ nước ở 30 phút.	:	0,02g (EN 12808-5)
@ 240 phút.	:	0,06 gam (EN 12808-5)