

Product Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Water Stop Membrane

Màng lỏng chống thấm cao su SBR đặc biệt



ĐÓNG GÓI

4 kg

20 kg

ĐỊNH MỨC

0.35 kg./m²/lớp

(0.3mm./lớp)

ĐẶC ĐIỂM

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Chống thấm tốt
- Độ linh hoạt cao
- Độ bám dính tốt
- Bám dính trên nhiều chất nền
- Có thể thi công mà không cần sơn lót
- Có thể sử dụng trên nền gạch hiện hữu
- Thân thiện với môi trường
- Không độc hại
- Làm sạch bằng nước

MIÊU TẢ

Là hợp chất chống thấm gốc SBR đặc biệt trên nền polyme cải tiến, tạo màng ngăn nước hoàn hảo và dễ dàng sử dụng, rất lý tưởng cho việc chống thấm các khu vực ẩm ướt trước khi lát gạch. Đồng thời có thể sử dụng cho công tác chống thấm các khu vực ban công, sân mái bê tông có lớp vữa bảo vệ. Sản phẩm có độ bám dính tốt và độ linh động rất cao, có thể bám dính trên nhiều bề mặt như bê tông, vữa, nền gạch, thạch cao, tấm cement, vách ngăn và gỗ. Sản phẩm có tác dụng bảo vệ chống vi khuẩn gây ô và nấm mốc, sử dụng thân thiện và an toàn.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải chắc chắn về mặt kết cấu, không có bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất.
2. Khuấy đều **BESBOND Water Stop Membrane** trước khi sử dụng
3. Thi công bằng cọ hoặc rulo trên khu vực mong muốn, để khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công lớp thứ hai.
4. Đối với các góc được gia cố, đặt băng lưới sợi thủy tinh lên lớp đầu tiên và ấn bằng cọ hoặc rulo khi băng vẫn còn ướt, để khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công lớp thứ hai
5. Để khô khoảng 24 giờ trước khi sơn hoặc lát gạch, hiệu suất cao sau 7 ngày

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nơi khô ráo, thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì chưa mở ban đầu.

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị là từ 5°C đến 40°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc	SBR polymer
Ngoại quan	Lỏng, màu trắng
Hàm lượng chất không bay hơi	50 ± 2 %
pH	9.0 - 11.0
Tỷ trọng	1.1 - 1.3 g/cm ³
Thời gian sơn lại	2 - 4 h (Tùy độ dày và điều kiện thời tiết)
Thời gian khô	7 Ngày (Tùy độ dày và điều kiện thời tiết)
Độ dẫn dài khi đứt	1,000 % (ASTM D412)
Độ bền kéo	2.3 N/mm ² (ASTM D412)
Cường độ bám dính	1.6 N/mm ² (ASTM D4541)
Độ hấp thụ nước @ 30'	0.02 g. (EN 12808-5)
@ 240'	0.06 g. (EN 12808-5)



ViTa NewTriton Vietnam Co., Ltd.

[An affiliate of ViV Group - ThaiLan](#)

2639 Quốc lộ 1A, phường Đồng Hưng Thuận, Tp.HCM

Hotline: 0938 518 818

[www. Besbond.com](http://www.Besbond.com)